

# Toll'Azur Imprégnation



**Lasure d'imprégnation, mate, à haut pouvoir de pénétration, aux résines alkydes en phase solvant.**

**Classification : AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 4a**

<b>Destination</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sur bois et dérivés, sauf bois à comportements singuliers (nous consulter)</li> <li>• Travaux neufs et rénovation</li> </ul>
<b>Propriétés</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Haut pouvoir pénétrant</li> <li>• Non filmogène : pas de risque de pelage (épaisseur &lt; 5 µm)</li> <li>• Bonne adhérence</li> <li>• Microporeux</li> <li>• Hydrofuge : régularise l'humidité du bois</li> <li>• Nourrit et stabilise les bois nus, neufs, anciens, en mauvais état, poreux ou desséchés avant recouvrement d'une lasure de finition de la gamme Toll'Azur</li> <li>• Améliore l'adhérence du support pour une application de la finition plus facile</li> <li>• Stabilise les remontées fibreuses du bois avant finition</li> <li>• Toujours associer à une finition bois (lasure, vernis, vitrificateur, peinture)</li> <li>• Recouvrable par toute finition de la gamme Toll'Azur</li> <li>• Lasure d'imprégnation légèrement teintée : indique les endroits déjà imprégnés</li> <li>• Aspect mat, souligne et met en valeur le veinage du bois</li> <li>• Facilité d'application : consistance thixotrope pour éviter les coulures</li> </ul>

## Caractéristiques

<b>Aspect en pot</b>	Consistance gélifiée transparente légèrement teintée
<b>Masse volumique</b>	0,83 Kg/L
<b>Extrait sec</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En volume : 12%</li> <li>• En poids: 16%</li> </ul>
<b>COV</b>	Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/f) : 700 g/L (2010). Ce produit contient au maximum 699 g/L COV.
<b>Aspect du film</b>	Tendu
<b>Brillant spéculaire</b>	Mat, 6 sous 60°
<b>Rendement</b> (Selon la norme NF T 30-073)	10 à 16 m <sup>2</sup> /L : Fonction de la nature des fonds et du mode d'application
<b>Temps de séchage</b> (à 20°C et 65% H.R.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sec : 5 heures</li> <li>• Recouvrable : 12 heures</li> <li>• Variable en fonction des conditions ambiantes et de l'essence du bois (séchage plus long sur bois durs, chargés de tanin ou sur certains bois exotiques)</li> </ul>
<b>Teintes</b>	Teinte légèrement plus claire que la teinte 025 Naturel de la carte de teinte Lasures Tons Bois
<b>Conditionnement</b>	1 L, 3 L et 10 L
<b>Conservation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 mois en emballage d'origine, non ouvert</li> <li>• Conserver à l'abri des fortes chaleurs</li> </ul>

# Toll'Azur Imprégnation

## Conseils de mise en œuvre

<b>Dilution</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prêt à l'emploi</li> </ul>
<b>Préparation du produit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prêt à l'emploi</li> </ul>
<b>Matériel d'application</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brosse plate et large à poils souples</li> <li>• Rouleau suivi d'un lissage au spalter dans le sens du bois</li> </ul>
<b>Nettoyage des outils</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• White Spirit</li> </ul>
<b>Conditions d'application</b>	Conformes au DTU 59.1
<b>Supports</b> <b>Non revêtus :</b>	Etat et qualité conformes au DTU 59.1, vérifier la conformité à l'EN 335 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bois et dérivés sauf les bois à comportements singuliers (iroko, doussié, teck, western red cedar, etc...)</li> <li>• Autres supports, nous consulter.</li> </ul>
<b>Préparation des supports</b> <b>Bois non revêtus :</b> <b>Bois revêtus :</b>	Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1 auquel s'ajoutent des préparations particulières : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elimination du grisaillement éventuel avec RENOVATEUR BOIS</li> <li>• Dégraissage et élimination des exsudations avec DILUANT EPOXY</li> <li>• Ponçage à l'abrasif 80 à 100</li> <li>• Décapage avec du DECAP 600 SL ou ponçage mécanique sur anciens revêtements tels que vernis, lasures, peintures microporeuses,...</li> </ul>

### Système d'application

Selon le DTU 59.1, des travaux d'apprêt seront à envisager en fonction de l'état de finition recherché

Supports	Travaux neufs (bois neufs ou décapés)	Entretien	Travaux de rénovation
<b>Impression</b>	1 couche de <b>TOLL'AZUR IMPREGNATION</b> à saturation (après préparation conforme DTU 59.1)	Préparation des supports comme indiqué dans la partie Conditions d'application de cette fiche technique puis 1 couche de <b>TOLL'AZUR IMPREGNATION</b> à saturation	
<b>Finition</b>	2 couches de lasure de la gamme <b>TOLL'AZUR</b> en application extérieure, 1 couche en application intérieure	2 couches de lasure de la gamme <b>TOLL'AZUR</b> en application extérieure, 1 couche en application intérieure	

Se reporter aux fiches techniques correspondantes

<b>Hygiène et sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consulter la fiche de données de sécurité</li> <li>• Inflammable</li> </ul>
----------------------------	--

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV. La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Nous invitons notre clientèle à vérifier l'adaptation du produit à la nature et à l'état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente.



Nous contacter au : **0 820 21 00 24** Service 0,12 € / min + prix appel