

OLTRE BARRIER

PODLAHOVÝ SYSTÉM

OLTRE
BEYOND BOUNDARIES

POPIS PRODUKTU

Popis

BARRIER je elastický hydroizolační pastovitý stěrkový nátěr připravený k okamžitému použití na bázi polymerních pojiv ve vodní disperzi a speciálních přísad, určený pro všechna prostředí s přítomností vody a kontaktem s ní.

Zamýšlené použití

V interiéru
• Stěny • Stropy
• Pochůzné povrchy (včetně povrchů s podlahovým vytápěním)

Hlavní vlastnosti



Výrobek s označením CE
V souladu s normou UNI EN 14891: tekuté vodotěsné výrobky pro použití pod keramické obklady lepené lepidly

- Vynikající zpracovatelnost
- Vynikající přilnavost a povrchová odolnost
- Vysoká flexibilita odolává trhlinám v podkladu o hloubce větší než 0,75 mm

Hlavní technické údaje

Technické informace	Metoda	Hlavní údaje při 20 °C a 60 % relativní vlhkosti
Vzhled a povrchová úprava		Pasta
Hustota čerstvé malty		cca 1,5 kg/dm ³
Teoretická spotřeba		1,5 ÷ 2,0 kg/m ²
Minimální celková tloušťka pro dosažení nepropustnosti		cca 1mm
Maximální tloušťka v jedné vrstvě		cca 1mm

Výkonnostní údaje certifikace EN 14891

Technické informace	Metoda	Hlavní údaje při 20 °C a 60 % relativní vlhkosti
Počáteční pevnost v tahu	NEJNOVĚJŠÍ EN 14891	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Pevnost v tahu po ponoření do vody	NEJNOVĚJŠÍ EN 14891	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Pevnost v tahu po vystavení teple	NEJNOVĚJŠÍ EN 14891	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Pevnost v tahu po cyklech mrazu a tání	NEJNOVĚJŠÍ EN 14891	NPD
Pevnost v tahu po ponoření do vápenné vody	NEJNOVĚJŠÍ EN 14891	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Nepropustnost vody	NEJNOVĚJŠÍ EN 14891	Žádná penetrace
Pevnost v tahu po ponoření do chlorované vody	NEJNOVĚJŠÍ EN 14891	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Schopnost překlenutí trhlin za standardních podmínek	NEJNOVĚJŠÍ EN 14891	$\geq 0,75 \text{ N/mm}^2$
Uvolňování nebezpečných látek		Viz bezpečnostní list

Dostupné barvy

Bílý

POUŽITÍ

Příprava produktu

Před aplikací důkladně promíchejte mechanickou metlou.
Produkt lze ředit maximálně 5 % vody. Nanášejte ocelovou stěrkou a dbejte na to, abyste produkt před zaschnutím srovnali. Po úplném zaschnutí je produkt velmi dobře vhodný k broušení. Lze jej nanášet štětcem do rohů a spár.

Aplikační nástroje

Hladítko, vroubkovaná stěrka a štětec.

Příprava podkladu

Podklady musí být čisté a zbavené mastnoty nebo separačních prostředků; uvolněné části nebo části, které nejsou dobře ukotveny ve zdivu, musí být odstraněny a opravy musí být provedeny maltami kompatibilními se stávajícími a nechat je řádně vytvrdnout. Pokud se aplikuje na dlaždice nebo velmi hladké podklady, naneste vrstvu základního nátěru BASE. Dlaždice musí být pevně spojeny a spáry musí být vyrovnány a vyhlazeny.

Aplikační systém

Naneste 2 nebo 3 vrstvy BARRIER ocelovým hladítkem; v případě vyztužených stěrkovacích vrstev naneste první vrstvu vroubkovanou stěrkou. Jednotlivé vrstvy musí být nanášeny kolmo k sobě (dvě protínající se vrstvy). Na keramické podklady nebo podlahy se doporučuje vyztužení povrchu sklolaminátovou síťovinou (160 g/m² a velikost ok 4x4 mm). Mezi vrstvami bruste brusným papírem P80 až P150.

Veškeré další informace o aplikaci nebo technické tipy naleznete v technické příručce dekorativního systému „Oltre“.

- Zaschlé na dotek: 1 h
- Zaschlé na dotek (výztužná síťovina 160 g/m² zabudovaná do první vrstvy): 6h
- Přetření: 1,5 h
- Přetření (armатурní síťovina 160 g/m² zabudovaná do první vrstvy): 24 h
- Pokládka dlaždic: 12 ÷ 24 hodin nebo 4÷5 dní v případě nesavých podkladů

Podmínky použití

- Podklad musí být suchý, bez prachu a mastnoty
- Neaplikujte na podklady vystavené mrazu
- Relativní vlhkost nesmí překročit 75 %
- Okolní teplota: min. +10 °C / max. +35 °C
- Relativní vlhkost prostředí: < 75 %
- vlhkost podkladu: <10 % relativní vlhkosti

Znamé nekompatibility

Nevhodné pro podklady vystavené vztlínající vlhkosti nebo ponořené podklady (bazény, cisterny atd.). BARRIER není vhodný pro použití se samolepicími páskami.

Pro jakékoli jiné použití, než je uvedeno v tomto technickém listu, kontaktujte naši technickou asistenční službu.

Čištění nástrojů

Ihned po použití s vodou.

Bezpečnostní opatření

- Uchovávejte nádobu pevně uzavřenou a chráněnou před mrazem. CHRÁNĚTE PŘED MRAZEM!
- Bezpečnostní informace pro uživatele jsou uvedeny v příslušném bezpečnostním listu.
- Prázdné obaly nebo obaly s nepatrnými stopami zaschlého filmu zbytků produktu musí být zlikvidovány vsouladu s místními předpisy.
- Výrobek skladujte v původním obalu při pokojové teplotě •mezi +5 °C a+25 °C

Varování

- Nádobu ihned po použití uzavřete
- Výrobek skladujte v původním obalu při pokojové teplotě •mezi +5 °C a+25 °C

DALŠÍ INFORMACE

Další technické informace

Technické informace	Metoda	Hlavní údaje při 20 °C a 60 % relativní vlhkosti
Teoretická spotřeba		1,5 ÷ 2kg/m ²
Trvanlivost		Nejméně 12 měsíců
Bod vzplanutí °C	UNI 8909	Nehořlavý

SPECIFIKACE POLOŽKY

Aplikace bílé elastomerové hydroizolace -BARRIER.

Aplikujte ve dvou nebo třech vrstvách na horizontální nebo vertikální podklady nebo na keramické dlaždice ošetřené **základním nátěrem** BASE .

BARRIER se nanáší hladítkem, vroubkovanou stěrkou a štětcem s přibližnou spotřebou cca 1,7 kg/m².

Cena na místě _____ €za m² včetně materiálu, práce a bez lešení, ochranných prvků a případné přípravy povrchu.

Veškeré zde uvedené technické údaje jsou výsledkem našich nejlepších zkušeností, jsou orientační anepředstavují záruku výsledků. Údaje ametody uvedené vtomto technickém listu se mohou kdykoli změnit závislosti na změně výrobních technologií. Aplikace produktů probíhá mimo naši kontrolu, aproto spadá pod výhradní odpovědnost zákazníka. Správné použití materiálů předpokládá dodržování obecných požadavků na použití uvedených na stránce OBECNÉ POKYNY vkolekci INFORMAČNÍCH LISTŮ O VÝROBKU, a zejména stím, co je uvedeno vtomto listu, zejména s ohledem na přípravu vhodnost podkladů.

Společnost Cromology Italia spa nabízí technickou podporu uživatelům, kteří potřebují jakékoli další informace nad rámec zde uvedených údajů. TENTO DATOVÝ LIST RUŠÍ A NAHRAZUJE VEŠKERÁ PŘEDCHOZÍ VYDÁNÍ.

ORGANIZACE CROMOLOGY ITALIA SpA SE SYSTÉMEM ŘÍZENÍ KVALITY, BEZPEČNOSTI A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001 CERTIFIKOVANÝ SPOLEČNOSTÍ BUREAU VERITAS SpA.

POUZE PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ