

TOP 2K

PODLAHOVÝ SYSTÉM

OLTRE
BEYOND BOUNDARIES

POPIS PRODUKTU

- Popis** TOP 2K je dvousložkový polyuretanový, ve vodní bázi, transparentní konečný nátěr s poloprůhledným vzhledem.
- Zamýšlené použití**
- V interiéru
 - Betonové podlahy
 - Nové, staré, homogenní stěny s dvouvrstvou omítkou
 - Cementové stěnové povrchy z vápeno cementové malty, již natřené, natřené nebo částečně poškozené
- Hlavní vlastnosti**
- Poloprůhledné
 - Hydroizolace
 - Pochůzné, odolné proti poškrábání a nárazům
 - Odolné vůči běžným domácím čistícím prostředkům a rozpouštědlům

Hlavní technické údaje

Technické informace	Metoda	Hlavní údaje při 20 °C a 60% relativní vlhkosti
Vzhled a povrchová úprava		Poloprůhledný
Průměrná spotřeba	ISO 7254	90 –130 ml/m2 (V závislosti na absorpci substrátu)
Sd, propustnost vodní páry (pro tloušťku 100 µm)	ČSN EN ISO 7783-2	< 2,2 m–Třída 3
Odolné vůči mokrému oděru	ISO 11998	Třída 1
Katalytický poměr v hmotnosti		3,5 (A): 1(B) 1,75 kg Ana 0,5 kg di B

Dostupné barvy

Průhledný

POUŽITÍ

Příprava produktu a ředění

Smíchejte obě složky A a B v doporučeném poměru (3,5 : 1 hmotnostně), dokud nezískáte hladkou směs s rovnoměrnou barvou. Před použitím počkejte několik minut.

Ředí se vodou a roztok se důkladně promíchá.

- Nanáší se válečkem a štětcem: první vrstva 5÷10 %, druhá vrstva max. 5%

- Stříkání: dodávka závisí na postřikovacím stroji, poraďte se s dodavatelem pro parametry nastavení

Aplikační nástroje

- Štětec s přírodními štětiniemi
- Houbový váleček určený pro smaltované barvy
- Stlačený vzduch a Airless

Příprava podkladu

Povrch musí být rovný a hladký, savý, suchý a nesmí vykazovat žádné stopy vzlínající vlhkosti. Veškeré uvolněné materiály nebo nečistoty (olej, mastnota atd.) musí být odstraněny.

V případě plísňe povrch před aplikací přípravku očistěte a obnovte.

Nové stěrkové povrchy musí být ponechány vyzrát alespoň 7–10 dní. U nových betonových podkladů počkejte s nanesením nátěru alespoň jeden měsíc od aplikace.

Aplikační systém

Naneste 2 vrstvy TOP 2K (ve výjimečných případech 3 vrstvy), pečlivě rozetřete a mezi jednotlivými vrstvami počkejte, až zcela zaschne.

Veškeré další informace o aplikaci nebo technické tipy naleznete v technické příručce dekorativního systému „Oltre“.

- Suchý proti prachu:
- Suchý na dotek:
- Hlubkové vysušení:
 - Pro T= 20 °C a RH=65 % po 6 hodinách a ne déle než 24 hodinách
 - Pro T= 10 °C a RH=65 % po 24 hodinách a ne déle než 48 hodinách
 - Pro T= 30 °C a RH=65 % po 4 hodinách a ne déle než 48 hodinách

Podmínky použití

- Podklad musí být suchý, bez prachu, mastnoty a dalších znečišťujících látek
- Okolní teplota: min. +10 °C / max. +35 °C
- Relativní vlhkost prostředí a podkladu: <75 %
- Teplota podkladu min. +10 °C / max. +35 °C

Znamé inkompatibility

Žádné.

V případě jakéhokoli jiného použití, než je uvedeno v tomto technickém listu, kontaktujte náš technický servis.

Čištění nástrojů

S vodou.

Použité nástroje očistěte odstraněním co největšího množství barvy opakovaným páčením vnitřního okraje plechovky.

Nepoužívejte tekoucí vodu.

Ponořte nástroje do minimálního množství rozpouštědla.

Bezpečnostní opatření

- Nádobu ihned po použití uzavřete
- Skladujte těsně uzavřené, mimo dosah zdrojů tepla, chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením
- Bezpečnostní informace pro uživatele jsou uvedeny v příslušném bezpečnostním listu
- Prázdné obaly nebo obaly s nepatrnými stopami zaschlého filmu zbytků produktu musí být zlikvidovány v souladu smísními předpisy.

Varování

Je třeba se vyhnout přímé aplikaci na vlhké podklady.

Skladujte na suchém a dobře větraném místě při teplotě 5°C až 25 °C; chraňte před přímým slunečním zářením. Chraňte před mrazem!

DALŠÍ INFORMACE

Klasifikace VOC
(Směrnice 2004/42/ES)

Dvousložková, vysoce výkonná barva. Limitní hodnota EU pro VOC pro TOP 2K (kat. A/j): 140 g/l (2010); TOP 2K (složka A+složka B) obsahuje maximálně 10 g/l VOC.

Další technické
informace

Technické informace	Metoda	Hlavní údaje při 20 °C a 60 % relativní vlhkosti
Hustota	ISO 2811-1	Složka A cca 1,05 g/ml Složka B cca 1,15 g/ml
Schopnost překlenutí trhlin	EN 14891:2017 (A.8)	0,75 mm
Odolnost proti skluzu	DIN 51130: 2004	R 10
Odolnost proti oděru	EN 13813	A< 6cm3/50 cm2
Nepropustnost při pozitivním tlaku	EN 14891:2012 (A.7)	< 0,20 g Žádná penetrace
Odolnost proti zátěži		Střední - 5 dní po aplikaci Maximálně - 28 dní po aplikaci
Doba skladování	UNI 10154	Nejméně 12 měsíců

SPECIFIKACE POLOŽKY

Aplikace TOP 2K vodou ředitelné, dvousložkové poloprůhledné polyuretanové emailové barvy, aplikované na podlahy a stěny, po úpravě podkladu, za cenu €/m2 _____ bez lešení, ochrany, čištění a dodatečných prací.

Veškeré zde uvedené technické údaje jsou výsledkem našich nejlepších zkušeností, jsou orientační a nepředstavují záruku výsledků. Údaje a metody uvedené v tomto technickém listu se mohou kdykoli změnit v závislosti na změně výrobních technologií. Aplikace produktů probíhá mimo naši kontrolu, a proto spadá pod výhradní odpovědnost zákazníka. Správné použití materiálů předpokládá dodržování obecných požadavků na použití uvedených na stránce OBECNÉ POKYNY v kolekci INFORMAČNÍCH LISTŮ O VÝROBKU, a zejména s tím, co je uvedeno v tomto listu, zejména s ohledem na přípravu a vhodnost podkladů.

Společnost Cromology Italia spa nabízí technickou podporu uživatelům, kteří potřebují jakékoli další informace nad rámec zde uvedených údajů.
TENTO DATOVÝ LIST RUŠÍ A NAHRAZUJE VEŠKERÁ PŘEDCHOZÍ VYDÁNÍ.

ORGANIZACE CROMOLOGY ITALIA SpA SE SYSTÉMEM ŘÍZENÍ KVALITY, BEZPEČNOSTI A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001 CERTIFIKOVANÝ SPOLEČNOSTÍ BUREAU VERITAS SpA.

POUZE PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ