

OLTRE style

PODLAHOVÝ SYSTÉM

OLTRE

BEYOND BOUNDARIES

POPIS PRODUKTU

Popis STYLE je hydroizolační pastovitý stěrkový nátěr připravený k okamžitému použití, speciálně vyvinutý pro dekorativní povrchové úpravy stěn a podlah, a to i těch, které jsou vystaveny vodě.

Zamýšlené použití V interiéru
• Stěny
• Podlahy

Hlavní vlastnosti Výrobek s označením CE
V souladu s normou UNI EN 14891: tekuté vodotěsné výrobky pro použití pod keramické obklady lepené lepidly.
• Vynikající zpracovatelnost. • Vynikající přilnavost a povrchová odolnost
• Vysoká flexibilita odolává trhlinám v podkladu větším než 0,75 mm do hloubky
• Dekorativní



Hlavní technické informace

Technické informace	Metoda	Hlavní údaje při 20 °C a 60 % relativní vlhkosti
Odolnost proti opotřebení (systém s TOP 2K)	NEJNOVĚJŠÍ EN 13892-3: 2004 B.	≤ 9,0 (A9)
Protiskluznost (systém s TOP 2K)	DIN 51130 : 2004	R 10
Doporučená tloušťka		1,5 ÷ 2,0 mm
Teoretická spotřeba		1,5 ÷ 2,0 kg/m ²

Výkonnostní údaje certifikace EN 14891

Technické informace	Metoda	Hlavní údaje při 20 °C a 60 %relativní vlhkosti
Počáteční pevnost v tahu	EN 14891, zkušební metoda A.6.2	≥ 0,5 N/mm ²
Pevnost v tahu po ponoření do vody	EN 14891, zkušební metoda A.6.3	≥ 0,5 N/mm ²
Pevnost v tahu po vystavení teple (+70 °C)	EN 14891, zkušební metoda A.6.5	≥ 0,5 N/mm ²
Pevnost v tahu po cyklech mrazu a tání	EN 14891, zkušební metoda A.6.6	NPD
Pevnost v tahu po ponoření do vápenné vody	EN 14891, zkušební metoda A.6.9	≥ 0,5 N/mm ²
Nepropustnost vody	EN 14891, zkušební metoda A.7	Žádná penetrace
Pevnost v tahu po ponoření do chlorované vody	EN 14891, zkušební metoda A.6.7	≥ 0,5 N/mm ²
Schopnost překlenutí trhlin za standardních podmínek	EN 14891, zkušební metoda A.8.2	≥ 0,75 N/mm ²
Uvolňování nebezpečných látek		Viz bezpečnostní list

Dostupné barvy

Bílá a barevná tabulka

POUŽITÍ

Příprava produktu	Před aplikací důkladně promíchejte mechanickou metlou.
Aplikační nástroje	Nerezové hladítko Nerezové hladítko se zaoblenými rohy.
Příprava podkladu	Podklady musí být čisté a bez mastnoty nebo separačních prostředků; uvolněné části musí být odstraněny a opravy musí být provedeny maltami kompatibilními se stávajícími a nechat je řádně vytvrdnout.
Aplikační systém	Naneste 2 nebo 3vrstvy STYLE hladítkem náhodnými půlkruhovými pohyby; pokud chcete povrch ztuhnout a vyhladit, nanášejte pohybem hladítka v jednom směru co nejvíce (změna směru hladítka změní „texturu“ a povrch bude drsný). Mezi první a druhou vrstvou přebruste brusným papírem P150 nebo P200. Doporučujeme broušení i mezi druhou a třetí vrstvou.

Veškeré další informace o aplikaci nebo technické tipy naleznete v technické příručce dekorativního systému „Oltre“.

- Zaschnutí na dotek: 45 hodin
- Nadměrná aplikace: nejméně 2 h

Podmínky použití

- Podklad musí být suchý, bez prachu a mastnoty
- Neaplikujte na podklady vystavené mrazu
- Relativní vlhkost nesmí překročit 75 %
- Okolní teplota: min. +10 °C / max. +35 °C
- Relativní vlhkost prostředí: < 75 %
- vlhkost podkladu: <10% relativní vlhkosti

Znamé neslučitelnosti

Nevhodné na podklady vystavené vztlínající vlhkosti nebo ponořené povrchy (bazény, cisterny atd.). V případě jakéhokoli jiného použití, než je uvedeno v tomto technickém listu, kontaktujte náš technický servis.

Čištění nástrojů

Ihned po použití s vodou.

Bezpečnostní opatření

- Uchovávejte nádobu pevně uzavřenou a chráněnou před mrazem. **CHRÁNĚTE OD MRAZU!**
- Bezpečnostní informace pro uživatele jsou uvedeny v příslušném bezpečnostním listu.
- Prázdné obaly nebo obaly s nepatrnými stopami zaschlého filmu zbytků produktu musí být zlikvidovány v souladu s místními předpisy.
- Výrobek skladujte v původním obalu při pokojové teplotě •mezi +5 °C a +25 °C

Varování

- Po použití ihned uzavřete plechovku.
- Výrobek skladujte v původním obalu při pokojové teplotě •mezi +5 °C a +25 °C

DALŠÍ INFORMACE**Další technické informace**

Technické informace	Metoda	Hlavní údaje při 20 °C a 60 % relativní vlhkosti
Vzhled a povrchová úprava		Pasta
Hustota		cca 1,8 kg/dm ³
Trvanlivost		Nejméně 12 měsíců
Bod vzplanutí °C	UNI 8909	Nehořlavý

SPECIFIKACE POLOŽKY

Aplikace bílé elastomerové hydroizolace - STYLE. Aplikujte ve dvou nebo třech vrstvách na podklady předem ošetřené hydroizolační stěrkoovací hmotou BARRIER . STYLE se nanáší nerezovým hladítkem s cca 1,7 kg/m².

Cena na místě _____ € za m² včetně materiálu, práce a bez lešení, ochranných prvků a případné přípravy povrchu.

Veškeré zde uvedené technické údaje jsou výsledkem našich nejlepších zkušeností, jsou orientační a nepředstavují záruku výsledků. Údaje a metody uvedené v tomto technickém listu se mohou kdykoli změnit v závislosti na změně výrobních technologií. Aplikace produktů probíhá mimo naši kontrolu, a proto spadá pod výhradní odpovědnost zákazníka. Správné použití materiálů předpokládá dodržování obecných požadavků na použití uvedených na stránce OBECNÉ POKYNY v kolekci INFORMAČNÍCH LISTŮ O VÝROBKU, a zejména s tím, co je uvedeno v tomto listu, zejména s ohledem na přípravu a vhodnost podkladů.

Společnost Cromology Italia spa nabízí technickou podporu uživatelům, kteří potřebují jakékoli další informace nad rámec zde uvedených údajů.
TENTO DATOVÝ LIST RŮŠÍ A NAHRAZUJE VEŠKERÁ PŘEDCHOZÍ VYDÁNÍ.

ORGANIZACE CROMOLOGY ITALIA SpA SE SYSTÉMEM ŘÍZENÍ KVALITY, BEZPEČNOSTI A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ISO 9001,
OHSAS 18001, ISO 14001 CERTIFIKOVANÝ SPOLEČNOSTÍ BUREAU VERITAS SpA.

POUZE PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ